

Qualität: seemee[®] backlit standard

B7949

Faserstoff des Trägergewebes support cloth tissu natura del supportc	(DIN 60001)	PES
Fadendichte K/S pro cm ends/picks nombre de fi numero dei fil	(DIN EN 1049-2)	9/9
Garnfeinheit dtex K/S yarn finesse du fil tiolo del filc	(DIN EN ISO 2060)	1100
Bindung weave armure tipo di tessitura	(DIN ISO 9354)	1/1 plain
Flächengewicht g/m2 (Rohw) greycloth-weight poids du tissu support peso del supportc	(DIN EN ISO 2286-2)	210
Beschichtungsart type of coating nature de l'endui natura della spalatura		PVC coated on both sides
Flächengewicht g/m2 (Ges) total weight masse totale peso totale	(DIN EN ISO 2286-2)	450
Breite (cm) width largeur larghezza	(DIN EN ISO 2286-1)	320
Reißkraft (N/5cm) K/S tensile strength warp/wef resistance a la traction en chaine/en tram resistenza alla trazione ordito/tram	(DIN 53354)	3000/3000
Bemerkungen: remarks remarques rimarchi	application	backlit billboards computer spray printable on Vutek,NUR,Scitex,etc. printable finish or both sides
	flame retardant according to DIN 75200 and M3	

Änderungen , die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.